

Inspection Report

Report No.: XYSL-130528

Inspection Date: 27th Jun, 2013

Supplier: XY-GLOBAL

Inspector: Leo

Inspection only for: PO : XYSL-130528 Item No. XY11SL018	<u>Inspection Result:</u> PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11SL018	12000PCS	5% inspection	0pcs	No failure	12000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product.

XY11SL018									
Item	Spec	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
1	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
2	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
3	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
4	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
5	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
6	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
7	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
8	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
9	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
10	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
11	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
12	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
13	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
14	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
15	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
16	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
17	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
18	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
19	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
20	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
21	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
22	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
23	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
24	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
25	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
26	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
27	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
28	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
29	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
30	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
31	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
32	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
33	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
34	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
35	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
36	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
37	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
38	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
39	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
40	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
41	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
42	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
43	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
44	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
45	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
46	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
47	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
48	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
49	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
50	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
51	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
52	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
53	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
54	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
55	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
56	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
57	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
58	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
59	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
60	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
61	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
62	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
63	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
64	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
65	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
66	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
67	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
68	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
69	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
70	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
71	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
72	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
73	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
74	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
75	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
76	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
77	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
78	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
79	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
80	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
81	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
82	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
83	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
84	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
85	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
86	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
87	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
88	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
89	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
90	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
91	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
92	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
93	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
94	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
95	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
96	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
97	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
98	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
99	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000
100	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000	mm	1.000

6. The test report

Produits	<u>matrice de zinc fabricant de coulée</u> , En fonte d'aluminium manufacture, fournisseur de pièces moulées en métal, le zinc alliage de moulage sous pression partie, en acier au carbone oem Coulée partie, en aluminium moulé pièces de fonderie
Matériels	Aluminium ADC12, A380, etc.
Dimensions	Selon le plan du client
Traitement de surface	Le traitement thermique, polissage, revêtement en poudre, galvanisé, galvanoplastie, pulvérisation, et de la peinture, etc.
Emballage	Boîte en bois, ou selon les exigences du client
équipements de traitement	CNC Centre d'usinage, une machine de meulage, la machine de fraisage, machine de forage, machine horizontale de fraisage, chanfreineuse, CNC machine de découpe, etc.
équipement de mesure	Dureté testeur, la précision prise gague, bloc de jauge, micromètre d'extérieur numérique, micromètre d'extérieur, compas numérique, micromètre d'intérieur, d'une ligne à l'intérieur indicateur, composez le pied à coulisse, à cadran, la profondeur et ainsi de vernier sur
MOQ	négociable
Précision / Tolérance	+/- 0,01 mm
Païement	T / T 50% d'acompte à l'avance, 50% T / T avant expédition, ou autres.
Business champ d'application	Centre d'usinage CNC, fonte d'aluminium manufacture, Tournage CNC, meulage, taraudage, la conception de moules et de traitement, coulée, tôlerie mentale etc
Demande	machine à Automation, dispositif médical, machine industrielle, automobile, appareil électrique, et d'autres industries, l'aluminium coulée sous pression pièces, pièces d'automobiles
Ports	Shenzhen en Chine
Livraison	20-25 jours après T / T acompte de 50%
Principaux équipements	fournisseur de pièces moulées en métal
1.Name: prix usine OEM pièces de fonderie en aluminium die	
2.Procédé: aluminium moulé sous pression, usinage CNC	
3.Material: aluminium ADC12, A380, etc.	
4.Surface: Polissage, enduit de poudre, anodisé, nickel placage, chromate etc.	
5.Tolerance: peut atteindre à +/- 0,01 mm	
contrôle de 6.Qualité: 100% inspecté	
7.Specification: serice OEM, strictement par le dessin et échantillons	
8. Exemple de délai de livraison: 25-30 jours, par produits.	
Pièces de moulage sous pression en aluminium, accessoires minières.: 9. Application accessoried machines, de pièces d'automobiles, etc.	
10. Client: USA, Canada, Austrial, UE, etc.	
11. Certification: ISO 9001	
Notre avantage	
1. 10 ans d'expérience avec la certification ISO	
2. Tous les types de matériel est disponible	
3. Tous les kindls de sureface finishment est abailable	
4. de haute qualité avec des prix compétitifs	
5. Délai de livraison rapide	
6. échantillon disponible	
7. Avoir une expérience d'exportation à tous les coins du monde	
Nos Services	
Filière aluminium pièces de fonderie échantillon: Peut fournir pour test	
Aluminum moulage des pièces d'emballage: Emballage standard	
Aluminium coulée sous pression certification de pièces: ISO9001	
Aluminium moulé la qualité des pièces de fonderie: Strictement qualité contrôle	
Aluminium pièces de moulage sous pression OEM est bien accueilli	